



LS145 (29145) - ISOLACK PUR Эмаль полиуретановая



1000 мл +
250 мл +
100-200 мл

Жизнеспособность при
20°C: 3-4 часа



17-18 сек DIN 4
при 20°C



Ø 1.2-1.4 мм
4 бар
HVLP:
Ø 1.2-1.4 мм
2-2.5 бар
Кол-во слоев: 2-3



Возд. сушка при 20°C:
монт. прочность: 4-5 часов
полная сушка: 48 часов
Сушка в камере при 60°C:
30 мин.

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная промышленная полиуретановая эмаль.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашенные эмали промышленного назначения.

ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится
- Быстро сохнет
- Очень хороший внешний вид
- Защищает поверхность от неблагоприятных погодно-климатических факторов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт можно наносить на следующие грунты/наполнители:

- EPOXYPRIMER
- 1K FAST PRIMER
- HI-BUILD FILLER
- EPOBUILD PRIMER
- ISOFILLER HBF
- ISOSEALER B/B
- ACRIPUR PRIMER

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Соотношение смешивания:

	по весу и по объему
LS145 ISOLACK PUR (связующее 29145)	1000 частей
29344* LECHSYS ISOLACK Отвердитель или	250 частей
29345 LECHSYS ISOLACK Отвердитель промышленный	
00824 (медл.) – 00825 (станд.) LECHSYS Разбавитель универсальный	100 - 200 частей

* при работе с поверхностями, находящимися вне помещений и подвергающимися негативному воздействию среды, рекомендуется применять 29344 LECHSYS ISOLACK Отвердитель.

Жизнеспособность при 20°C:

4 часа при использовании 29344 LECHSYS ISOLACK Отвердителя
3 часа при использовании 29345 LECHSYS ISOLACK Отвердителя промышленного

Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 17 – 18 сек DIN 4

Ø дюзы: 1.2 - 1.4 мм; HVLP 1.2 - 1.4 мм

Давление воздуха: 4 бар; HVLP 2 - 2.5 бар

Количество слоев: 2 - 3

Толщина слоя материала: 40 - 50 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 7 м² при 50 мкм

1 кг готовой смеси = 6.5 м² при 50 мкм

Содержание летучих органических соединений в готовом к нанесению материале: ~ 580 г/л.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C

Сушка «от пыли»: 20 - 30 минут

Монтажная прочность: 4 - 5 часов

Полная сушка: 48 часов.

Сушка в окрасочной камере при 60°C: 30 мин. (после 30 минут выдержки при 20°C).

ЗАМЕЧАНИЯ

Чтобы ускорить отверждение покрытия в холодное время года, добавьте в готовую смесь 09167 Ускоритель сушки SPEED-O-DRY (не более 5%).

В ряду цветовых компонентов Lechsys имеются средние по стойкости и менее дорогие компоненты, например, 29016-29023-29046-29044, которые обычно используются для смешивания со связующим 29145.

Если необходимо достичь более высокой стойкости цвета без использования иных связующих, необходимо обратиться к справочнику по материалам Lechsys (имеется в сети Интернет):

Например:

- 29010** имеет цветовой тон, похожий на 29016
o Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой стойкостью цвета), компонент **29010** может быть заменен на 29016 (всегда проверяйте результирующий цвет).
- 29025** имеет цветовой тон, похожий на 29023
o Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой стойкостью цвета), компонент **29025** может быть заменен на 29023 (всегда проверяйте результирующий цвет).
- 29049** имеет цветовой тон, похожий на 29046
o Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой стойкостью цвета), компонент **29049** может быть заменен на 29046 (всегда проверяйте результирующий цвет).
- 29054** имеет цветовой тон, похожий на 29044
o Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой стойкостью цвета), компонент **29054** может быть заменен на 29044 (всегда проверяйте результирующий цвет).

Data Sheet n. **0395-GB**

ОБНОВЛЕНО 11/2008

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.